

## MM810 (dříve RTV 577) 2-složkový formovací silikon

**MM810** je dvousložková nízkopevnostní kondenzačně vytvrzující silikonová sloučenina vulkanizující při pokojové teplotě. Vytvrzený produkt je měkká a snadno odformovatelná pryž, vhodná pro výrobu forem bez protitvarů s jemnými detaily. Například v obuvnickém průmyslu formování podrážek bot.

### charakteristika

- bez inhibitorů
- snadné odvzdušnění
- nízká viskozita
- snadné odformování
- výborná reprodukce detailů
- dobrá chemická odolnost (PE-PU-Epoxy)

### použití a vytvrzovací proces

#### příprava směsi

Smísíme 95-100 hm. jednotek MM810 a 5 hm. jednotek MM Cat VE (MM Cat VEI) ve vhodné plastové nebo kovové nádobě. Objem míchací nádoby by měl být dostatečný, je nutno počítat se zvětšením objemu vlivem vmíchaných vzduchových bublin.

Důkladně promícháme, vyhneme se přílišnému přimísení vzduchu, po dosažení jednotlého odstínu směsi ukončíme míchání a několikrát důkladně šeškrábneme hmotu ze stěn nádoby. Abychom předešli vadám způsobeným vzduchovými bublinami ve vytvrzené hmotě, je vhodné nechat promísenou hmotu několik minut odvzdušnit. Lepších výsledků dosáhneme za použití vývěvy.

#### aplikace a vytvrzení

Model zalijeme katalyzovanou odvzdušněnou směsí (nejlépe najednou). Odformování je možné po 4-6 hodinách. Před odlíváním necháme odformovanou pryž zhruba 12 hodin dovulkanizovat pro dosažení nejlepších vlastností, tvarové stability a odpaření zbytkového množství tužidla.

vlastnost	metoda testu	hodnota
<i>nevytvrzený materiál</i>		
barva:		zelená
vzhled:		viskózní kapalina
viskozita:	Brookfield	6000 mPa.s
doba zpracování:		90 minut*
doba odformování:		< 7 hodin*

\* měřeno při 23+/-2°C a 65% relativní vlhkosti

#### *vytvrzený elastomer*

(7 dní po vytvrzení při 23+/-2°C a 65% relativní vlhkosti)

pevnost v tahu:	BS903 část A2	0,80 MPa
míra prodloužení::	BS903 část A2	250%
pevnost v trhu:	BS903 část A3	2 kN/m
tvrdost:	ASTM D 2240-95	11° Shore 00
měrná hmotnost:	BS903 část A1	1,27
lineární smrštění:		0,50 %
koef. tepelné roztažnosti		
objemový:		759 ppm / °C
lineární:		253 ppm / °C
min. provozní teplota:		-50 °C
max. provozní teplota:	AFS 1540B	180 °C

#### elektrické vlastnosti

měrný odpor	ASTM D-257	1x10 <sup>13</sup> Ω.cm
-------------	------------	-------------------------

Uvedené hodnoty jsou typické pro daný produkt a nemohou být brány jako technická specifikace.

#### zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní listy produktu jsou k dispozici na vyžádání.

#### balení

MM 810 - jednotlivá balení po 5kg, 10kg a 20kg  
MM Cat VE, MM Cat VEI je balen po 250g , 500g a 1kg

#### skladování a životnost

MM810 a MM Cat VE (MM Cat VEI) by měly být skladovány v originálních uzavřených obalech při teplotě mezi 10°C a 40°C. Za těchto podmínek mají dobu použitelnosti 12 měsíců.

**datum poslední revize:** 28.9. 2004